

**Modell einer Korrelation zwischen dem Durchschnittswert
des Bohrwiderstandes und der Druckfestigkeit an 4 Varietäten von Elbsandstein**

Material	BW s/mm	DF N/mm ²
Reinhardtsdorfer Sandstein	0,8	41,1
Cottaer Sandstein	0,6	37,4
Postaer Sandstein "Alte Poste"	2,7	71,1
Postaer Sandstein "Mühlleite"	1,8	55,0

